

## Produktinformation

### CEM II/A-S 52,5 N

EN 197-1/EN 196

			Prüfwert	Norm
<b>Chemische Daten</b>	SO <sub>3</sub>	M.-%	3,4	≤ 4,0
	Cl <sup>-</sup>	M.-%	0,04	≤ 0,10
	Na <sub>2</sub> O Äquivalent	M.-%	0,74	
	Glühverlust	M.-%		
	unlöslicher Rückstand	M.-%		
	Chromat, wasserlöslich	ppm	< 2	
<b>Physikalische Daten</b>	Rückstand 90 µm	M.-%	0,1	
	Spez. Oberfläche nach Blaine	cm <sup>2</sup> /g	4750	
	Raumbeständigkeit	mm	0,7	≤ 10
	Wasseranspruch	M.-%	30	
	Erstarren Beginn	Min	150	≥ 45
<b>Druckfestigkeiten</b>	1 Tag	MPa	2	
	2 Tage	MPa	36	≥ 20,0
	7 Tage	MPa		
	28 Tage	MPa	68	≥ 52,5

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern gemäß EG-Richtlinie 1907/2006. Die in unseren Druckschriften angegebenen Daten sind durchschnittliche Messwerte ohne Rechtsverbindlichkeit.

#### Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG

Köpenicker Chaussee 9-10, D-10317 Berlin

Tel: 0 30 / 557 52-0 Fax: 0 30 / 557 52-10

Internet: [www.spenner-zementwerk.de](http://www.spenner-zementwerk.de) Email: [info@spenner-zementwerk.de](mailto:info@spenner-zementwerk.de)

Stand: Mai 2018