

Produktinformation

CEM II/B-M (V-LL) 42,5 N

EN 197-1/EN 196

			Prüfwert	Norm
Chemische Daten	SO ₃	M.-%	2,8	≤ 3,5
	Cl ⁻	M.-%	0,03	≤ 0,10
	Na ₂ O Äquivalent	M.-%	0,71	
	Glühverlust	M.-%		
	unlöslicher Rückstand	M.-%		
	Chromat, wasserlöslich	ppm	< 2	
Physikalische Daten	Rückstand 90 µm	M.-%	2,6	
	Spez. Oberfläche nach Blaine	cm ² /g	4900	
	Raumbeständigkeit	mm	0,5	≤ 10
	Wasseranspruch	M.-%	31,5	
	Erstarren Beginn	Min	170	≥ 60
Druckfestigkeiten	1 Tag	MPa		
	2 Tage	MPa	33	≥ 10,0
	7 Tage	MPa		
	28 Tage	MPa	57	42,5-62,5

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern gemäß EG-Richtlinie 1907/2006. Die in unseren Druckschriften angegebenen Daten sind durchschnittliche Messwerte ohne Rechtsverbindlichkeit.

Spenner Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG

Köpenicker Chaussee 9-10, D-10317 Berlin

Tel: 0 30 / 557 52-0 Fax: 0 30 / 557 52-10

Internet: www.spenner-zementwerk.de Email: info@spenner-zementwerk.de Stand: Januar 2019